



## READYFINISH

ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR

# READYFINISH

## ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR

### DESCRIPCIÓN

#### COMPOSICIÓN

Estuco interior lista para usar, de secado aéreo a base de polímeros y cargas minerales de color blanco.

#### PROPIEDADES

- Aligerado de alto rendimiento
- Perfecto para nivelar superficies rugosas
- Más capacidad de carga sin agrietamiento - más espesor
- Consistencia flexible
- Gran resistencia
- Muy fácil lijado
- Excelente capacidad de adherencia

#### ÁREA DE APLICACIÓN

Readyfinish se utiliza especialmente en la superficie completa sobre las placas de yeso (Nivel de acabado N5) y para alisado de diferentes tipos de sustratos.

El estuco Readyfinish de uso interior se puede aplicar sobre diferentes superficies:

- Placas de yeso
- Hormigón
- Revoque
- Superficies de yeso (mampostería)

### PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

**Tratamiento previo de base:** Las placas de yeso y otros tipos de base deben estar secos, firmes, limpias y sin polvo en el área de la junta; Se deben quitar sustancias adhesivas como pegamentos o pliegues. Superficies con fallas, se deben rellenar con masillas Knauf. Áreas de juntas tratadas previamente deben estar completamente secas y adaptadas perfectamente a las superficies de las placas.

**Temperatura de trabajo:** No se deberá aplicar con temperatura ambiente superior a 40° C ni inferior a 5° C. Durante el trabajo deben evitarse los grandes cambios de humedad y temperatura.

#### INSTRUCCIONES DE USO

- **Amasado:** Revolver el estuco, eventualmente se puede agregar un poco de agua. Utilizar herramientas y recipientes de preparación limpios, no debe mezclarse con otros materiales. Limpiar con agua todas las herramientas y equipos después de su uso.
- **Ejecución:** Para alcanzar un alto nivel de terminación se debe recubrir toda la superficie, eliminando todo tipo de imperfección. Al finalizar se debe lijar suavemente la superficie para darle un excelente acabado.
- **Tiempo de secado:** Aproximadamente 24 horas dependiendo de la temperatura ambiente, humedad, ventilación y de la superficie donde se aplica el producto. Es necesario esperar a que fragüe totalmente cada capa, antes de dar la siguiente. En caso de capas más gruesas deberán ser considerados mayores tiempos de secado dependiendo de la temperatura y la humedad relativa.

#### RECOMENDACIONES

- Ubicar Readyfinish en lugar fresco y cubierto manteniéndolo en su empaque original. El tiempo de almacenamiento es de 12 meses.
- Se recomienda rotar la posición de los baldes en el sitio de almacenamiento.
- No se debe aplicar con temperatura ambiente mayor a 40° C ni menor a 5° C.
- Proteger de heladas, de altas temperaturas y de radiación directa de sol.
- Una vez abierto el producto, utilizar lo antes posible.
- El nivel de calidad de cada superficie deberá ser estudiado previamente y descrito en el proyecto constructivo.
- El estuco Readyfinish corresponde a los niveles de calidad de Acabado: N4 y N5

